

stabica LC HT Impregnant

WYSOKOTEMPERATUROWY
IMPREGNAT DO PŁYT Ca-Si

KARTA TECHNICZNA

Zastosowanie

IMPREGNAT STABICA LC HT to gotowy produkt do użycia, wykonany na bazie kwasu krzemowego i soli sodowej i innych składników nieorganicznych. Przeznaczony jest do impregnowania płyt krzemianowo wapniowych jak również płyt kartonowo gipsowych oraz elementów z ceramiki szamotowej w celu zwiększenia ich przyczepności w miejscach połączeń.

Dane techniczne

Stan skupienia	płyn
Barwa	bezbarwna
Zapach	brak
Gęstość	ok. 1350 g / dm ³
pH	ok. 12
Odporność na temperaturę	do 600°C
Temperatura stosowania	od +5°C do +25°C
Rozpuszczalność w wodzie	nieograniczona
Czas schnięcia	30 minut w temp. 20°C
Wydajność	0,3 – 0,6 l/m ²

Sposób użycia

Potrzebne narzędzia: pędzel lub pistolet malarski.

STABICA LC HT IMPREGNANT należy nanosić na wolną od kurzu i pyłów powierzchnię płyty krzemianowo wapniowej, płyty gipsowo kartonowej lub elementów ceramiki szamotowej.

Magazynowanie

Przechowywać w szczelnie zamkniętych pojemnikach, w temperaturze od 0°C do +25°C.

Trwałość

24 miesiące od daty produkcji oznaczonej na opakowaniu. Data produkcji jest jednocześnie oznaczeniem partii produkcyjnej.

Dostępne opakowania

Butelka 1l
6 szt. / karton
288 szt. / 1 paleta

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Dokładny opis możliwych zagrożeń i sposób postępowania opisany jest w karcie charakterystyki.

Dodatkowe informacje

Wersja:

1.0/PL

Karta wystawiona przez:

Stabica Sp. z o.o.

Powyższe informacje powstały w oparciu o aktualnie dostępne dane charakteryzujące produkt oraz doświadczenie i wiedzę posiadaną w tym zakresie przez producenta. Nie stanowią one opisu jakościowego produktu ani przyrzeczenia określonych właściwości. Należy je traktować jako pomoc dla bezpiecznego postępowania w transporcie, składowaniu i stosowaniu produktu. Nie zwalnia to użytkownika od odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie powyższych informacji oraz z przestrzegania wszystkich norm prawnych obowiązujących w tej dziedzinie.

Niniejsza karta charakterystyki podlega ochronie wynikającej z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Kopiowanie, adaptowanie, przekształcanie lub modyfikowanie karty charakterystyki lub jej fragmentów bez uprzedniej zgody firmy Stabica Sp. z o.o. jest zabronione.

STABICA Spółka z o.o.

+48 663 777 103
office@stabica.com
www.stabica.com

Office
Płocka 81A
32-543 Myślachowice