

stabica LC HT Primer

WYSOKOTEMPERATUROWY
GRUNT DO PANELI LC600[®]

KARTA TECHNICZNA

Zastosowanie

STABICA LC HT Primer to gotowy produkt do użycia, wykonany na bazie szkła wodnego i innych składników stabilizujących nieorganicznych. STABICA LC HT Primer przeznaczony jest do impregnowania płyt krzemianowo wapniowych oraz elementów z wermikulitu w celu zwiększenia ich przyczepności.

Dane techniczne

Stan skupienia	płyn
Barwa	biała
Gęstość	ok. 1050 g / dm ³
Ph	ok. 11
Odporność na temperaturę	do 400°C
Temperatura stosowania	od +5°C do +25°C
Rozpuszczalność w wodzie	nieograniczona
Czas schnięcia	ok. 30 minut

Sposób użycia

Potrzebne narzędzia: pędzel lub pistolet malarski.

STABICA LC HT PRIMER należy nanosić na wolną od kurzu i pyłów powierzchnię płyty lub elementów wermikulitu.

Magazynowanie

Przechowywać w szczelnie zamkniętych pojemnikach, w temperaturze od 0°C do +25°C.

Trwałość

12 miesięcy od daty produkcji oznaczonej na opakowaniu. Data produkcji jest jednocześnie oznaczeniem partii produkcyjnej.

Dostępne opakowania

Butelka 1l:
6 szt. / karton
288 szt. / 1 paleta
Kanister 5l:
160 szt. / 1 paleta

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Dokładny opis możliwych zagrożeń i sposób postępowania opisany jest w karcie charakterystyki.

Dodatkowe informacje

Wersja:

1.0/PL

Karta wystawiona przez:

Stabica Sp. z o.o.

Powyższe informacje powstały w oparciu o aktualnie dostępne dane charakteryzujące produkt oraz doświadczenie i wiedzę posiadaną w tym zakresie przez producenta. Nie stanowią one opisu jakościowego produktu ani przyrzeczenia określonych właściwości. Należy je traktować jako pomoc dla bezpiecznego postępowania w transporcie, składowaniu i stosowaniu produktu. Nie zwalnia to użytkownika od odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie powyższych informacji oraz z przestrzegania wszystkich norm prawnych obowiązujących w tej dziedzinie.

Niniejsza karta charakterystyki podlega ochronie wynikającej z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Kopiowanie, adaptowanie, przekształcanie lub modyfikowanie karty charakterystyki lub jej fragmentów bez uprzedniej zgody firmy Stabica Sp. z o.o. jest zabronione.

STABICA Spółka z o.o.

+48 663 777 103
office@stabica.com
www.stabica.com

Office
Płocka 81A
32-543 Myślachowice